

JP2000075487

Title:
POSITIVE TYPE PHOTORESIST COMPOSITION

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a positive type photoresist compsn. excellent in the shape of pattern profile and having high dry etching resistance, high sensitivity, high resolving power and improved heat resistance by incorporating a compd. having a specified acid decomposable group. **SOLUTION:** The photoresist compsn. contains a compd. which has a group of the formula, is decomposed by the action of an acid and increases its solubility to an alkali developer, a resin insoluble in water but soluble in an aq. alkali soln. and a compd. which generates the acid when irradiated with active light or radiation. In the formula, R1 and R2 may be the same or different and are each H or 1-4C alkyl, W is a divalent org. group and R3 is chain alkyl which may have a substituent, cycloalkyl, aryl or aralkyl. The resin is decomposed by the action of the acid and increases its solubility to the alkali developer.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-75487

(P2000-75487A)

(43) 公開日 平成12年3月14日 (2000.3.14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
G 0 3 F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039	6 0 1 2 H 0 2 j
7/004	5 0 1	7/004	5 0 1
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 0 2 R

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 61 頁)

(21) 出願番号	特願平10-240537	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成10年8月26日 (1998.8.26)	(72) 発明者	藤森 亨 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内
		(72) 発明者	丹 史郎 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内
		(74) 代理人	100073874 弁理士 萩野 平 (外4名)
		F ターム (参考)	2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AA10 AB15 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 CB52 CC20

(54) 【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

(57) 【要約】


【課題】 パターンプロファイルの形状が優れ、高感度で高解像力を有し、且つ耐熱性に優れる、化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物を提供する。

【解決手段】 (a) 特定の構造の基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、(b) 水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂、及び(c) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型フォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 下記一般式 (I) で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、(b) 水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂、及び(c) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【化1】



(式 (I) 中、 R_1 、 R_2 は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、 W は2価の有機基を表し、 R_3 は置換基を有してもよい鎖状アルキル基、置換基を有してもよい環状アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアラルキル基を表す。)

【請求項2】 上記(b)の水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂が、(d) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネルなどの製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物として、米国特許第4,491,628号明細書、欧州特許第29,139号明細書等に記載されている化学増幅系レジスト組成物がある。化学増幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光などの放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】上記化学増幅型ポジレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂、放射線露光によつて酸を発生する化合物(光酸発生剤)、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系、更に酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂、酸分解性基を有する低分子溶解阻止化合物、及び光酸発生剤から成るハイブリット系に大別できる。

【0004】特開平2-19847号公報にはポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基を全部あるいは部分的にテトラヒドロピラニル基で保護

した樹脂を含有することを特徴とするレジスト組成物が開示されている。特開平4-219757号公報には同様にポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基の20～70%がアセタール基で置換された樹脂を含有することを特徴とするレジスト組成物が開示されている。更に特開平5-249682号公報にも同様のアセタール保護された樹脂を用いたフォトレジスト組成物が示されている。また特開平8-123032号公報にはアセタール基で置換された基を含む三元共重合体を用いたフォトレジスト組成物が示されている。更に、特開平8-253534号公報にはアセタール基で置換された基を含む、部分架橋ポリマーを用いたフォトレジスト組成物が示されている。

【0005】また、特開平8-15864号公報には、樹脂成分が、水酸基の10から60モル%がメーブトキシカルボニルオキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンと、水酸基の10～60モル%がエトキシエトキシ基等で置換されたポリヒドロキシスチレンとの混合物であるポジ型レジスト組成物が開示されている。

【0006】さらに、特開平9-319092号公報において、オキシ連結を導入したアセタール基を導入した樹脂が定在波低減効果などに効果があるとして開示されている。

【0007】一方、3成分系のフォトレジスト組成物としては、特開平6-167811号公報において、アルコキシカルボニルアルキル基で置換された低分子化合物を用いたものなどが開示されている。

【0008】しかしながら、これらの酸分解性基を有する樹脂を用いた2成分系のフォトレジスト組成物及び従来の酸分解基を有する化合物を用いた3成分系フォトレジスト組成物は、耐熱性が低いという問題を有しており改良が望まれていた。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、パターンプロファイルの形状が優れ、ドライエッチング耐性が高く、高感度で高解像力を有し、且つ耐熱性の良好な、優れた化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物を提供することにある。

【0010】


【課題を解決するための手段】本発明者は、かかる現状に鑑み、鋭意検討した結果、特定の構造の酸分解性基を有する化合物を有するポジ型フォトレジスト組成物を用いることで、上記目的が達成され、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明に係るポジ型フォトレジスト組成物は下記構成である。

(1) (a) 下記一般式 (I) で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、(b) 水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂、及び(c) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ

型フォトレジスト組成物。

【0011】

【化2】



【0012】(式(I)中、 R_1 、 R_2 は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、 W は2価の有機基を表し、 R_3 は置換基を有してもよい鎖状アルキル基、置換基を有してもよい環状アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアラール基を表す。)

【0013】(2)上記(b)の水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂が、(d)酸的作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が增大する樹脂であることを特徴とする前記(1)に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【0014】

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。一般式(I)における R_1 、 R_2 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基等の炭素数1～4個のアルキル基が挙げられる。 W における2価の有機基としては、好ましくは置換基を有していてもよい、直鎖、分岐あるいは環状のアルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、アラールキレン基並びに、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_4)-$ 、 $-\text{SO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{CO}_2-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_4)\text{SO}_2-$ あるいはこれらの基を2つ以上組み合わせた2価の基を挙げることができる。ここで R_4 は水素原子又はアルキル基(アルキル基の具体例としては上記 R_1 と同様のものが挙げられる)を挙げることができる。

【0015】上記 R_3 の鎖状アルキル基は、好ましくは炭素数1～25、さらに好ましくは1～20であり、直鎖状であっても分岐状であってもよく、例えば、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、 i -プロピル基、 n -ブチル基、 i -ブチル基、 $tert$ -ブチル基、 n -ペンチル基、 i -ペンチル基、 n -ヘキシル基、 i -ヘキシル基、 $tert$ -ヘキシル基、 n -ヘプチル基、 i -ヘプチル基、 $tert$ -ヘプチル基、 n -オクチル基、 i -オクチル基、 $tert$ -オクチル基、 n -ノニル基、 i -ノニル基、 $tert$ -ノニル基、 n -デシル基、 i -デシル基、 $tert$ -デシル基、 n -ウンデシル基、 i -ウンデシル基、 n -ドデシル基、 i -ドデシル基、 n -トリデシル基、 i -トリデシル基、 n -テトラデシル基、 i -テトラデシル基、 n -ペンタデシル基、 i -ペンタデシル基、 n -ヘキサデシル基、 i -ヘキサデシル基、 n -ヘプタデシル基、 i -ヘプタデシル基、 n -オクタデシル基、 i -オクタデシル基、 n -ノナデシル基、 i -ノナデシル基等を挙げ

ることができる。

【0016】上記 R_3 の環状アルキルとしては、好ましくは炭素数1～30、さらに好ましくは1～20であり、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロウンデシル基、シクロドデシル基、シクロトリデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシル基、シクロノナデシル基、4-シクロヘキシルシクロヘキシル基、4- n -ヘキシルシクロヘキシル基、ペンタニルシクロヘキシル基、ヘキシルオキシシクロヘキシル基、ペンタニルオキシシクロヘキシル基等を挙げることができる。ここに挙げた以外の置換環状アルキル基も上記範囲内であれば使用することができる。

【0017】上記 R_3 のアリール基としては、好ましくは炭素数6～30、さらに好ましくは6～25であり、例えば、フェニル基、トリル基、キシリル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、プロピルオキシフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-シクロヘプテニルフェニル基、4-シクロオクタニルフェニル基、2-シクロペンチルフェニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘプテニルフェニル基、2-シクロオクタニルフェニル基、3-シクロペンチルフェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、3-シクロヘプテニルフェニル基、3-シクロオクタニルフェニル基、4-シクロペンチルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニル基、4-シクロオクタニルオキシフェニル基、2-シクロペンチルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニル基、2-シクロオクタニルオキシフェニル基、3-シクロペンチルオキシフェニル基、3-シクロヘキシルオキシフェニル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニル基、3-シクロオクタニルオキシフェニル基、4- n -ペンチルフェニル基、4- n -ヘキシルフェニル基、4- n -ヘプテニルフェニル基、4- n -オクタニルフェニル基、2- n -ペンチルフェニル基、2- n -ヘキシルフェニル基、2- n -ヘプテニルフェニル基、2- n -オクタニルフェニル基、3- n -ペンチルフェニル基、3- n -ヘキシルフェニル基、3- n -ヘプテニルフェニル基、3- n -オクタニルフェニル基、2、6-ジ-イソプロピルフェニル基、2、4-ジ-イソプロピルフェニル基、3、4-ジ-イソプロピルフェニル基、3、6-ジ- $tert$ -ブチルフェニル基、2、3-ジ- $tert$ -ブチルフェニル基、2、4-ジ- $tert$ -ブチルフェニル基、3、4-ジ- $tert$ -ブチルフェニル基、

2, 6-ジ-*n*-ブチルフェニル基、2, 3-ジ-*n*-ブチルフェニル基、2, 4-ジ-*n*-ブチルフェニル基、3, 4-ジ-*n*-ブチルフェニル基、2, 6-ジ-*i*-ブチルフェニル基、2, 3-ジ-*i*-ブチルフェニル基、2, 4-ジ-*i*-ブチルフェニル基、3, 4-ジ-*i*-ブチルフェニル基、2, 6-ジ-*tert*-アミルフェニル基、2, 3-ジ-*tert*-アミルフェニル基、2, 4-ジ-*tert*-アミルフェニル基、3, 4-ジ-*tert*-アミルフェニル基、2, 6-ジ-*i*-アミルフェニル基、2, 3-ジ-*i*-アミルフェニル基、2, 4-ジ-*i*-アミルフェニル基、3, 4-ジ-*i*-アミルフェニル基、2, 6-ジ-*n*-ペンチルフェニル基、2, 3-ジ-*n*-ペンチルフェニル基、2, 4-ジ-*n*-ペンチルフェニル基、3, 4-ジ-*n*-ペンチルフェニル基、4-アダマンチルフェニル基、2-アダマンチルフェニル基、4-イソボロニルフェニル基、3-イソボロニルフェニル基、2-イソボロニルフェニル基、4-シクロペンチルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニル基、4-シクロオクタニルオキシフェニル基、2-シクロペンチルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニル基、2-シクロオクタニルオキシフェニル基、3-シクロペンチルオキシフェニル基、3-シクロヘキシルオキシフェニル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニル基、3-シクロオクタニルオキシフェニル基、4-*n*-ペンチルオキシフェニル基、4-*n*-ヘキシルオキシフェニル基、4-*n*-ヘプテニルオキシフェニル基、4-*n*-オクタニルオキシフェニル基、2-*n*-ペンチルオキシフェニル基、2-*n*-ヘキシルオキシフェニル基、2-*n*-ヘプテニルオキシフェニル基、2-*n*-オクタニルオキシフェニル基、3-*n*-ペンチルオキシフェニル基、3-*n*-ヘキシルオキシフェニル基、3-*n*-ヘプテニルオキシフェニル基、3-*n*-オクタニルオキシフェニル基、2, 6-ジ-イソプロピルオキシフェニル基、2, 3-ジ-イソプロピルオキシフェニル基、2, 4-ジ-イソプロピルオキシフェニル基、3, 4-ジ-イソプロピルオキシフェニル基、2, 6-ジ-*tert*-ブチルオキシフェニル基、2, 3-ジ-*tert*-ブチルオキシフェニル基、2, 4-ジ-*tert*-ブチルオキシフェニル基、3, 4-ジ-*tert*-ブチルオキシフェニル基、2, 6-ジ-*n*-ブチルオキシフェニル基、2, 3-ジ-*n*-ブチルオキシフェニル基、3, 4-ジ-*n*-ブチルオキシフェニル基、2, 6-ジ-*i*-ブチルオキシフェニル基、2, 3-ジ-*i*-ブチルオキシフェニル基、2, 4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニル基、3, 4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニル基、2, 6-ジ-*tert*-アミルオキシフェニル基、2, 3-ジ-*tert*-アミルオキシフェニル基、2, 4-ジ-*tert*-アミルオキシフェニル基、3, 4-ジ-*tert*-アミルオキシ

フェニル基、2、6-ジ-*i*-アミロキシフェニル基、2、3-ジ-*i*-アミロキシフェニル基、2、4-ジ-*i*-アミロキシフェニル基、3、4-ジ-*i*-アミロキシフェニル基、2、6-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニル基、2、3-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニル基、2、4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニル基、3、4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニル基、4-アダマンチルオキシフェニル基、3-アダマンチルオキシフェニル基、2-アダマンチルオキシフェニル基、4-イソボロニルオキシフェニル基、3-イソボロニルオキシフェニル基、2-イソボロニルオキシフェニル基、等が挙げられこれらは上記範囲内であればさらに置換しても良く上記例以外の置換基に限定しない。

[0018] R₃ ののアラルキル基としては、好ましくは炭素数7〜30、さらに好ましくは7〜25であり、例えば、フェニルエチル基、トリルフェニルエチル基、キシリルフェニルエチル基、エチルフェニルエチル基、プロピルフェニルエチル基、4-シクロペンチルフェニルエチル基、4-シクロヘキサシルフェニルエチル基、4-シクロヘプテニルフェニルエチル基、4-シクロオクタニルフェニルエチル基、2-シクロベンチルフェニルエチル基、2-シクロヘキサシルフェニルエチル基、2-シクロヘプテニルフェニルエチル基、2-シクロオクタニルフェニルエチル基、3-シクロベンチルフェニルエチル基、3-シクロヘキサシルフェニルエチル基、3-シクロヘプテニルフェニルエチル基、3-シクロオクタニルフェニルエチル基、4-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘキサシリョキシフェニルエチル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、4-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、2-シクロベンチルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘキサシリョキシフェニルエチル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、3-シクロベンチルオキシフェニルエチル基、3-シクロヘキサシリョキシフェニルエチル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、3-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、4-n-ペンチルフェニルエチル基、4-n-ヘキサシルフェニルエチル基、4-n-ヘプテニルフェニルエチル基、4-n-オクタニルフェニルエチル基、2-n-ペンチルフェニルエチル基、2-n-ヘキサシルフェニルエチル基、2-n-ヘプテニルフェニルエチル基、2-n-オクタニルフェニルエチル基、3-n-ペンチルフェニルエチル基、3-n-ヘキサシルフェニルエチル基、3-n-ヘプテニルフェニルエチル基、3-n-オクタニルフェニルエチル基、2,6-ジイソプロピルフェニルエチル基、2,3-ジイソプロピルフェニルエチル基、2,4-ジイソプロピルフェニルエチル基、3,4-ジイソプロピルフェニルエチル基、2,6-ジtertブチルフェニルエチル基、2,3-ジtertブチルフェニルエチル基、2,4-ジtertブチルフェニルエチル基、3,4-ジtertブチルフェニルエチル基。

ル基、2、4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、3、4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2、6-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2、3-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2、4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、3、4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2、6-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2、3-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2、4-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、3、4-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2、6-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、2、3-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、2、4-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、3、4-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、4-アダマンチルフェニルエチル基、3-アダマンチルフェニルエチル基、2-アダマンチルフェニルエチル基、4-イソボロニルフェニルエチル基、3-イソボロニルフェニルエチル基、2-イソボロニルフェニルエチル基、4-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、4-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、2-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、3-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、3-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、3-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、4-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、4-*n*-ヘキシルオキシフェニルエチル基、4-*n*-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、4-*n*-オクタニルオキシフェニルエチル基、2-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、2-*n*-ヘキシルオキシフェニルエチル基、2-*n*-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-*n*-オクタニルオキシフェニルエチル基、3-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、3-*n*-ヘキシルオキシフェニルエチル基、3-*n*-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、3-*n*-オクタニルオキシフェニルエチル基、2、6-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2、3-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2、4-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、3、4-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2、6-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、3-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、4-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、3、4-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、6-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、3-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、3、4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、2、6-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、2、3-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、2、4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、3、4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、4-アダマンチルオキシフェニルエチル基、2-アダマンチルオキシフェニルエチル基、4-イソボロニルオキシフェニルエチル基、3-イソボロニルオキシフェニルエチル基、2-イソボロニルオキシフェニルエチル基、あるいは、上記アルキルがメチル基、プロピル基、ブチル基などに置き換えたもの等が挙げられる。


【0019】また、上記基の更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロボキシ基、ヒドロキシプロボキシ基、*n*-ブトキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベンゾイル基、シアナミル基、バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基、プロペニルオキシ基、アリルオキシ基、ブテニルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フェノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

【0020】R₃の置換基としては、好ましくは炭素数6~25のアリール基又は炭素数7~25のアラルキル基である。これらの置換基はさらに置換基を有してもよく、置換アリール基や置換アラルキル基の炭素数がこの範囲内であればよい。

【0021】一般式（I）で示される基の具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。













【0022】

【化3】








【0023】

【化4】













【0024】

【化5】



【0025】

【化6】



【0026】以下、(d)酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(ポリマー型溶解阻止化合物)について説明する。本発明におけるポリマー型溶解阻止化合物とは、モノマーを重合して得られる化合物に、酸分解性基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。ポリマー型溶解阻止化合物としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、酸分解性基を導入した樹脂である。この内、酸分解性基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。酸分解性基として好ましい基は、 $-COOA^0$ 、 $-O-B^0$ 基であり、更にこれらを含む基としては、 $-R^0-COOA^0$ 、又は $-Ar-O-B^0$ で示される基があげられる。ここで A^0 は、 $-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、 $-Si(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ もしくは $-C(R^{04})(R^{05})-O-R^{06}$ 基を示す。 B^0 は、 $-A^0$ 又は $-CO-O-A^0$ 基を示す(R^0 、 $R^{01} \sim R^{06}$ 、及び Ar は後述のものと同義)。酸分解性基として好ましくは、シリルエーテル基、クミルエーテル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエ

ーテル基、テトラヒドロピラニルエステル基、第3級のアシルエステル基、第3級のアシルカルボネート基等である。更に好ましくは、第3級アシルエステル基、第3級アシルカルボネート基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。次に、これら酸分解性基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に $-OH$ もしくは $-COOH$ 、好ましくは $-R^0-COOH$ もしくは $-Ar-OH$ 基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述する酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。

【0027】本発明において好ましい母体樹脂としては、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂である。本発明に用いられるフェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂は、*o*-、*m*-又は*p*-ヒドロキシスチレン(これらを総称してヒドロキシスチレンと言う)、あるいは*o*-、*m*-又は*p*-ヒドロキシ- α -メチルスチレン(これらを総称してヒドロキシ- α -メチルスチレンと言う)に相当する繰り返し単位を少なくとも

も30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重合体またはそのホモポリマー、あるいは該単位のベンゼン核が部分的に水素添加された樹脂であることが好ましく、p-ヒドロキシスチレンホモポリマーがより好ましい。上記共重合体を共重合により調製するためのヒドロキシスチレン及びヒドロキシ- α -メチルスチレン以外のモノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレイン酸、スチレン、 α -メチルスチレン、アセトキシスチレン、アルコキシスチレン類が好ましく、スチレン、アセトキシスチレン、 α -ブトキシスチレンがより好ましい。

【0028】本発明では、このような樹脂中における酸分解性基を有する繰返し単位の含有量としては、全繰返し単位に対して5モル%~50モル%が好ましく、より好ましくは5モル%~30モル%である。

【0029】本発明において上記のポリマー型溶解阻止化合物中には、一般に使用される酸分解性基を含有しても、本明細書に記載の一般式(I)で示される基を含有しても、さらに複数の基を含有してもよい。


【0030】酸分解性基を含有する樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフランなどの適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させることで得ることができる。反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、p-トルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応する上記ビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原料から、求核置換反応などの方法により合成することができる。

【0031】酸分解性基を含有する重量平均分子量は3000~80000が好ましく、より好ましくは7000~50000である。分子量分布(Mw/Mn)の範囲は、1.01~4.0であり、好ましくは1.05~3.00とである。このような分子量分布のポリマーを得るにはアニオン重合、ラジカル重合などの手法を用いることが好ましい。

【0032】このようなポリマー型溶解阻止化合物の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。






【0033】

【化7】








【0034】











【化8】



【0035】
【化9】



【0036】
【化10】



【0037】





【化11】

【0038】



【化12】

【0039】


【化13】



R:



R1, R2:



【0040】次に、(a)一般式(I)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物(非ポリマー型溶解阻止化合物)について説明する。非ポリマー型溶解阻止化合物としては、好ましくは3000以下の一定の分子量を有し、単一の構造を有する化合物に上記一般式(I)で示される基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。本発明に使用される上記非ポリマー型溶解阻止化合物は、酸分解性基として上記一般式(I)で示される基を少なくとも1種有するものである。各化合物中、酸分解性基はそれぞれその構造中に少なくとも2個存在し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも10個、好ましくは少なくとも11個、更に好ましくは少なくとも12個経由する化合物、又は酸


分解性基を少なくとも3個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも9個、好ましくは少なくとも10個、更に好ましくは少なくとも11個経由する化合物を使用するのが有利である。

【0041】非ポリマー型溶解阻止化合物は、アルカリ可溶性樹脂のアルカリへの溶解性を抑制し、露光を受けると発生する酸により酸分解性基が脱保護され、逆に樹脂のアルカリへの溶解性を促進する作用を有する。特開昭63-27829号及び特開平3-198059号にナフタレン、ビフェニル及びジフェニルシクロアルカンを骨格化合物とする溶解抑制化合物が開示されているが、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が小さく、プロファイル及び解像力の点で不十分である。

【0042】本発明において、好ましい非ポリマー型溶

解阻止化合物は、1分子中にアルカリ可溶性基を3個以上有する分子量3000以下の単一構造化合物の該アルカリ可溶性基の1/2以上を一般式(I)で示される酸分解性基で保護した化合物をあげることができる。このようなアルカリ可溶性基を残した非ポリマー型溶解阻止化合物を用いることにより、非ポリマー型溶解阻止化合物の溶剤溶解性が向上し、本発明の効果を更に高めるといって好ましい。

【0043】又、本発明において、上記結合原子の好ましい上限は50個、更に好ましくは30個である。本発明において、非ポリマー型溶解阻止化合物が、酸分解性



酸分解性基：-COO-A⁰、-O-B⁰

【0046】また、本発明の非ポリマー型溶解阻止化合物は、1つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有していても良いが、好ましくは、1つのベンゼン環上に1個の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物である。更に、本発明の非ポリマー型溶解阻止化合物の分子量は3,000以下であり、好ましくは500~3,000、更に好ましくは1,000~2,500である。本発明の非ポリマー型溶解阻止化合物の分子量が上記範囲であると高解像力の点で好ましい。

【0047】好ましい非ポリマー型溶解阻止化合物は、特開平1-289946号、特開平1-289947号、特開平2-2560号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-191351号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200253号、特開平3-200254号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平4-11260号、特開平4-12356号、特開平4-12357号、特願平3-33229号、特願平3-230790号、特願平3-320438号、特願平4-2515

基を3個以上、好ましくは4個以上有する場合、又酸分解性基を2個有するものにおいても、該酸分解性基が互いにある一定の距離以上離れている場合、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が著しく向上する。

【0044】なお、本発明における酸分解性基間の距離は、酸分解性基を除く、経路結合原子数で示される。例えば、以下の化合物(1)、(2)の場合、酸分解性基間の距離は、各々結合原子4個であり、化合物(3)では結合原子12個である。

【0045】

【化14】




7号、特願平4-52732号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物のフェノール性OH基の一部もしくは全部を上記一般式(I)で示される基で保護した化合物が含まれる。

【0048】更に好ましくは、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平4-1650号、特開平4-11260号、特開平4-12356号、特開平4-12357号、特願平4-25157号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用いたものが挙げられる。

【0049】より具体的には、下記一般式[I]~[XIV]で表される化合物が挙げられる。




【0050】

【化15】






【0051】

【化16】






【0052】

【化17】



【0053】

【化18】




【0054】ここで、

R¹⁰¹、R¹⁰²、R¹⁰⁸、R¹³⁰：同一でも異なっても良く、水素原子、 $-\text{C}(\text{R}_1)(\text{R}_2)-\text{O}-\text{W}-\text{O}-\text{R}_3$ である(R₁、R₂、W、R₃は前記と同義である)。

R¹⁰⁰： $-\text{CO}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{NHCONH}-$ 、 $-\text{NHCOO}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_3-$ 、もしくは

【0055】

【化19】



【0056】ここで、G=2~6 但し、G=2の時はR¹⁵⁰、R¹⁵¹のうち少なくとも一方はアルキル基、

R¹⁵⁰、R¹⁵¹：同一でも異なっても良く、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{CN}$ 、ハロゲン原子、 $-\text{R}^{152}-\text{COOR}^{153}$ もしくは $-\text{R}^{154}-\text{OH}$ 、

R¹⁵²、R¹⁵⁴：アルキレン基、

R¹⁵³：水素原子、アルキル基、アリール基、もしくはアラルキル基、


R⁹⁹、R¹⁰³~R¹⁰⁷、R¹⁰⁹、R¹¹¹~R¹¹⁸、R¹²¹~R¹²³、R¹²⁸~R¹²⁹、R¹³¹~R¹³⁴、R¹³⁸~R¹⁴¹及びR¹⁴³：同一でも異なっても良く、水

素原子、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、カルボキシ基、シアノ基、もしくは $-\text{N}(\text{R}^{155})(\text{R}^{156})$ (R¹⁵⁵、R¹⁵⁶：H、アルキル基もしくはアリール基)

R¹¹⁰ : 単結合, アルキレン基, もしくは

【0057】

【化20】



【0058】R¹⁵⁷、R¹⁵⁹ : 同一でも異なっても良く、単結合, アルキレン基, -O-, -S-, -CO-, もしくはカルボキシ基、

R¹⁵⁸ : 水素原子, アルキル基, アルコキシ基, アシル基, アシロキシ基, アリール基, ニトロ基, 水酸基, シアノ基, もしくはカルボキシ基、但し、水酸基が酸分解性基で置き換ってもよい。

【0059】R¹¹⁹、R¹²⁰ : 同一でも異なっても良く、メチレン基, 低級アルキル置換メチレン基, ハロメチレン基, もしくはハロアルキル基、但し、ここで、低級アルキル基とは炭素数1~4のアルキル基を指す、


R¹²⁴ ~ R¹²⁷ : 同一でも異なっても良く、水素原子もしくはアルキル基、

R¹³⁵ ~ R¹³⁷ : 同一でも異なっても良く、水素原子, アルキル基, アルコキシ基, アシル基, もしくはアシロキシ基、

R¹⁴² : 水素原子、-C(R₁)(R₂)-O-W-O-R₃である(R₁、R₂、W、R₃は前記と同義である)、もしくは

【0060】

【化21】



【0061】R¹⁴⁴、R¹⁴⁵ : 同一でも異なっても良く、水素原子, 低級アルキル基, 低級ハロアルキル基、

もしくはアリール基、

R¹⁴⁶ ~ R¹⁴⁹ : 同一でも異なっても良く、水素原子, 水酸基, ハロゲン原子, ニトロ基, シアノ基, カルボニル基, アルキル基, アルコキシ基, アルコキシカルボニル基, アラルキル基, アラルキルオキシ基, アシル基, アシロキシ基, アルケニル基, アルケニルオキシ基, アリール基, アリールオキシ基, もしくはアリールオキシカルボニル基、但し、各4個の同一記号の置換基は同一の基でなくても良い、

Y : -CO-, もしくは-SO₂-,

Z, B : 単結合, もしくは-O-,

A : メチレン基, 低級アルキル置換メチレン基, ハロメチレン基, もしくはハロアルキル基、

E : 単結合, もしくはオキシメチレン基、

a~z, a1~y1 : 複数の時、() 内の基は同一または異なってもよい、

a~q, s, t, v, g1~i1, k1~m1, o1, q1, s1, u1 : 0もしくは1~5の整数、

r, u, w, x, y, z, a1~f1, p1, r1, t1, v1~x1 : 0もしくは1~4の整数、

j1, n1, z1, a2, b2, c2, d2 : 0もしくは1~3の整数、

z1, a2, c2, d2のうち少なくとも1つは1以上、

y1 : 3~8の整数、

(a+b), (e+f+g), (k+l+m), (q+r+s), (w+x+y), (c1+d1), (g1+h1+i1+j1), (o1+p1), (s1+t1) ≥ 2、

(j1+n1) ≤ 3、

(r+u), (w+z), (x+a1), (y+b1), (c1+c1), (d1+f1), (p1+r1),


(t1+v1), (x1+w1) ≤ 4、但し一般式[V]の場合は(w+z), (x+a1) ≤ 5、

(a+c), (b+d), (e+h), (f+i), (g+j), (k+n), (l+o), (m+p), (q+t), (s+v), (g1+k1), (h1+l1), (i1+m1), (o1+q1), (s1+u1) ≤ 5、

を表す。

【0062】


【化22】



ここで、

R^{160} : 有機基、単結合、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、もしくは $-\overset{\overset{O}{\parallel}}{\underset{\underset{O}{\parallel}}{S}}-$

R^{161} : 水素原子、一価の有機基もしくは



$R^{162} \sim R^{166}$: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、もしくは一般式(I)で示される基


但し、少なくとも2つは一般式(I)で示される基

である、又、各4もしくは6個の同一記号の置換基は同一の基でなくとも良い、

X: 2価の有機基、
 e_2 : 0 もしくは 1、を表わす。

【0063】


【化23】



ここで、

R^{167} - R^{170} : 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、もしくはアルケニル基、但し、各4~6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

R^{171} , R^{172} 水素原子、アルキル基もしくは




R^{173} : 少なくとも2つは一般式 (I) で示される基であり、その他は水酸基である、

f_2, h_2 : 0 もしくは1~4の整数、
 g_2 : 0 もしくは1~4の整数、

を表す。

【0064】

【化24】



ここで、


$R^{174} \sim R^{180}$: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アルコシカルボニル基、アリールカルボニル基、アシロキシ基、アシル基、アラルキルオキシ基、もしくはアリールオキシ基、但し、各6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

R^{181} : 少なくとも2つは 一般式(I)で示される基
であり、その他は、水酸基
である、

を表す。

【0065】

【化25】



ここで、

R^{182} : 水素原子もしくはアルキル基、但し、全部同一でなくとも良い、

$R^{183} \sim R^{186}$: 水酸基、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、もしくはアルコキシ基、但し、各3個の同一記号の置換基は同一の基でなくとも良い、


R^{187} : 少なくとも2つは 一般式(I)で示される基であり、その他は、水酸基である、

を表す。

【0066】好ましい化合物骨格の具体例を以下に示す。





【0067】





【化26】









【0068】

【化27】





【0069】
【化28】






【0070】




【化29】

【0071】

【化30】











【0072】
【化31】




【0073】
【化32】

(27) 冊2000-75487 (P2000-75487A)




【0074】
【化33】


【0075】
【化34】



(30)




(31)




(32)

【0076】


【化35】



(33)







(34)




(35)

【0077】


【化36】




【0078】
【化37】




(39)




(40)




(41)



(42)



(43)










(44)

【0079】

【化38】

【0080】

【化39】









【0081】

【化40】

【0082】

【化41】









【0083】

【化42】

【0084】

【化43】





【0085】

【化44】

【0086】化合物(1)～(63)中のRは、水素原子、又は、













【0087】

【化45】




【0088】

【化46】




【0089】

【化47】



【0090】

【化48】



【0091】の中から選ばれる基である。但し、少なくとも2個、もしくは構造により3個は水素原子以外の基であり、各置換基Rは同一の基でなくても良い。

【0092】本発明において、一般式(I)で示される基を有する、酸の作用に分解し、アルカリ現像液に対す

る溶解性が増大する化合物の組成物中の添加量を、以下に示す。光酸発生剤と非ポリマー型溶解阻止化合物とアルカリ可溶性樹脂を含む場合の非ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量(固形分換算で)に対して3~50重量%が好ましく、より好ましくは5~3

5重量%である。

【0093】光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物と非ポリマー型溶解阻止化合物を含む場合の非ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量（固形分換算で）に対して3〜40重量%が好ましく、より好ましくは5〜30重量%であり、ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量（固形分換算で）に対して2〜40重量%が好ましく、より好ましくは5〜30重量%である。

【0094】(b) 水に不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂

本発明において使用する、組成物中に酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂により感度が向上する。上記酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂（以下単にアルカリ可溶性樹脂と言う）は、アルカリに可溶な樹脂であり、ポリヒドロキシスチレン、ノボラック樹脂及びこれらの誘導体を好ましく挙げることができる。またp-ヒドロキシスチレン単位を含有する共重合樹脂もアルカリ可溶性であれば用いることができる。なかでもポリ（p-ヒドロキシスチレン）、ポリ（p/m-ヒドロキシスチレン）共重合体、ポリ（p/o-ヒドロキシスチレン）共重合体、ポリ（p-ヒドロキシスチレン-スチレン）共重合体が好ましく用いられる。更に、ポリ（4-ヒドロキシ-3-メチルスチレン）樹脂、ポリ（4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルスチレン）樹脂のようなポリ（アルキル置換ヒドロキシスチレン）樹脂、上記樹脂のフェノール性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹脂もアルカリ可溶性であれば好ましく用いられる。

【0095】更に上記樹脂のフェノール核の一部（全フェノール核の30mol%以下）が水素添加されている場合は、樹脂の透明性が向上し、感度、解像力、プロファイルの矩形形成の点で好ましい。本発明に用いられるアルカリ可溶性樹脂としては、例えばノボラック樹脂、水素化ノボラック樹脂、アセトン-ビロガロール樹脂、ポリヒドロキシスチレン、アルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリ（ヒドロキシスチレン-N-置換マレイミド）共重合体、ポリヒドロキシスチレンの一部O-アルキル化物もしくはO-アシル化物、ポリ（スチレン-無水マレイン酸）共重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂及びその誘導体、ポリ（スチレン-ヒドロキシスチレン）共重合体、水素化ポリヒドロキシスチレンを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。また、ポリ（p-ヒドロキシスチレン）とアクリレートとの共重合体も好ましく用いられ、中でもポリ（p-ヒドロキシスチレン-tert-ブチルアクリレート）共重合体が好ましく用いられる。

【0096】本発明に用いられる特に好ましいアルカリ可溶性樹脂は、ノボラック樹脂、p-ヒドロキシスチレンの単位を含有するアルカリ可溶性樹脂（好ましくはポ

リ（p-ヒドロキシスチレン）、ポリ（p/m-ヒドロキシスチレン）共重合体、ポリ（p/o-ヒドロキシスチレン）共重合体、ポリ（p-ヒドロキシスチレン-スチレン）共重合体、ポリ（4-ヒドロキシ-3-メチルスチレン）樹脂、ポリ（4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルスチレン）樹脂のようなポリ（アルキル置換ヒドロキシスチレン）樹脂、上記樹脂のフェノール性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン樹脂、部分水添ノボラック樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂である。

【0097】本発明において、ポリヒドロキシスチレンとは、p-ヒドロキシスチレンモノマー、m-ヒドロキシスチレンモノマー、o-ヒドロキシスチレンモノマー及び上記モノマーの水酸基の結合位置からオルソ位が炭素数1〜4のアルキルで置換されたヒドロキシスチレンモノマーからなる群から選ばれた少なくとも一種のモノマーを重合して得られたポリマーを示す。

【0098】該ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

【0099】所定のモノマーとしては、フェノール、m-クレゾール、p-クレゾール、o-クレゾール等のクレゾール類、2, 5-キシレノール、3, 5-キシレノール、3, 4-キシレノール、2, 3-キシレノール等のキシレノール類、m-エチルフェノール、p-エチルフェノール、o-エチルフェノール、p-tert-ブチルフェノール、p-オクチルフェノール、2, 3, 5-トリメチルフェノール等のアルキルフェノール類、p-メトキシフェノール、m-メトキシフェノール、3, 5-ジメトキシフェノール、2-メトキシ-4-メチルフェノール、m-エトキシフェノール、p-エトキシフェノール、m-プロポキシフェノール、p-プロポキシフェノール、m-ブトキシフェノール、p-ブトキシフェノール等のアルコキシフェノール類、2-メチル-4-イソプロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフェノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。

【0100】アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、 α -フェニルプロピルアルデヒド、 β -フェニルプロピルアルデヒド、o-ヒドロキシベンズアルデヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒドロキシベンズアルデヒド、o-ニトロベンズアルデヒド、m-ニトロベンズアルデヒド、p-ニトロベンズアルデヒド、o-メチルベンズアルデヒド、m-メチルベンズアルデヒド、p-メチルベンズアルデヒド、p-エチル

ベンズアルデヒド、p-*n*-ブチルベンズアルデヒド、フルフラール及びこれらのアセタール体等を使用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒドを使用するのが好ましい。

【0101】これらのアルデヒド類は、単独もしくは2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂の含有量としては、該樹脂と酸分解性基含有樹脂との合計に対して、50重量%以下、好ましくは30重量%以下、更に好ましくは20重量%以下である。

【0102】本発明で用いられる光酸発生剤(c)は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物である。本発明で使用される活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等を使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0103】また、その他の本発明に用いられる活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物としては、たとえばS.I.Schlesinger, *Photogr. Sci. Eng.*, 18, 387(1974)、T.S.Bal et al, *Polymer*, 21, 423(1980)等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、同Re 27,992号、特開平3-140,140号等に記載のアンモニウム塩、D.C.Necker et al, *Macromolecules*, 17, 2468(1984)、C.S.Wenet al, *Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA*, p478 Tokyo, Oct(1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Crivello et al, *Macromolecules*, 10(6), 1307(1977)、*Chem. & Eng. News*, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104,143号、同339,049号、同第410,201号、特開平2-150,848号、特開平2-296,514号等に記載のヨードニウム塩、J.V.Crivello et al, *Polymer J.* 17, 73(1985)、J.V.Crivello et al, *J. Org. Chem.*, 43, 3055(1978)、W.R.Watt et al, *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 22, 1789(1984)、J.V.Crivello et al, *Polymer Bull.*, 14, 279(1985)、J.V.Crivello et al, *Macromolecules*, 14(5), 1141(1981)、J.V.Crivello et al, *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693号、同161,811号、同410,201号、同339,049号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、J.V.Crivello et al, *Macromolecules*, 10(6), 1307(1977)、J.V.Crivello et al, *J. Polymer Sci., Po*

lymer Chem. Ed., 17, 1047(1979)等に記載のセレンニウム塩、C.S.Wen et al, *Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA*, p478 Tokyo, Oct(1988)等に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-239736号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K.Meier et al, *J. Rad. Curing*, 13(4), 26(1986)、T.P.Gill et al, *Inorg. Chem.*, 19, 3007(1980)、D.Astruc, *Acc. Chem. Res.*, 19(12), 377(1986)、特開平2-161445号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化合物、S.Hayase et al, *J. Polymer Sci.*, 25, 753(1987) E.Reichmanis et al, *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 23, 1(1985) Q.Q.Zhu et al, *J. Photochem.*, 36, 85, 39, 317(1987) B.Amit et al, *Tetrahedron Lett.*, (24)2205(1973) D.H.R.Barton et al, *J. Chem Soc.*, 3571(1965) P.M.Collins et al, *J. Chem. Soc., Perkin I*, 1695(1975) M.Rudinstein et al, *Tetrahedron Lett.*, (17), 1445(1975) J.W.Walker et al, *J. Am. Chem. Soc.*, 110, 7170(1988) S.C.Busman et al, *J. Imaging Technol.*, 11(4), 191(1985) H.M.Houlihan et al, *Macromolecules*, 21, 2001(1988) P.M.Collins et al, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 532(1972) S.Hayase et al, *Macromolecules*, 18, 1799(1985) E.Reichmanis et al, *J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol.*, 130(6) F.M.Houlihan et al, *Macromolecules*, 21, 2001(1988) 欧州特許第0290,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号 米国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載のオニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M.TUNOOKA et al, *Polymer Preprints Japan*, 35(8) G.Berner et al, *J. Rad. Curing*, 13(4) W.J.Mijs et al, *Coating Technol.*, 55(697), 45(1983), Akzo H.Adachi et al, *Polymer Preprints, Japan*, 37(3) 欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,431,774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物を挙げることができる。

【0104】また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖または側鎖に導入した化合物、たとえば、M.E.Woodhouse et al, *J. Am. Chem. Soc.*, 104, 5586(1982)、S.P.Pappas et al, *J. Imaging Sci.*, 30(5), 218(1986)、S.Kondo et al, *Makromol. Chem., Rapid Commun.*, 9, 625(1988)、Y.Yamada et al, *Makromol. Chem.*, 152, 153, 163(1972)、J.V.Crivello et al, *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 17, 3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038

、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。


【0105】さらにV.N.R.Pillai, Synthesis, (1), 1 (1980)、A. Abad et al, Tetrahedron Lett., (47) 4555 (1971)、D.H.R. Barton et al, J. Chem. Soc., (C), 329 (1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0106】上記活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG1)で表されるオキサゾール誘導体または一般式(PAG2)で表されるS-トリアジン誘導体。

【0107】









【化49】



【0108】式中、 R^{201} は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、 R^{202} は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、 $-\text{C}(\text{Y})_3$ をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。









【0109】

【化50】





【0110】

【化51】





【0111】
【化52】



【0112】(2) 下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、または一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

【0113】

【化53】



【0114】ここで式 Ar^1 、 Ar^2 は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、メルカプト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0115】 R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ま

しい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1～8のアルコキシ基、炭素数1～8のアルキル基、シクロアルキル基、ニトロ基、カルボキシ基、メルカプト基、ヒドロキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1～8のアルコキシ基、カルボキシ基、アルコシカルボニル基である。

【0116】 Z^- は対アニオンを示し、例えば BF_4^- 、 AsF_6^- 、 PF_6^- 、 SbF_6^- 、 SiF_6^{2-} 、 ClO_4^- 、 $CF_3SO_3^-$ 等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0117】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つおよび Ar^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。





【0118】また、露光後加熱処理までの経時での性能変化(T-TOP形成、線幅変化等)が少ないような光酸発生剤が好ましい。そのような光酸発生剤としては例えば、上記一般式(PAG3)、(PAG4)において、 Ar_1 、 Ar_2 、 $R^{203} \sim R^{205}$ が置換あるいは未置換のアリール基を表し、 Z^- が、光の照射により酸として発生したときにレジスト膜中で拡散性が比較的小さいものである。具体的には、 Z^- が、分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分

岐状又は環状の炭素数4～7個のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、もしくは直鎖状又は分岐状の炭素数1～3個のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも3個有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオンを示す。

【0119】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。










【0120】

【化54】














【0121】

【化55】



【0122】

【化56】


 CF_3SO_3^-  PF_6^-  PF_6^-  SbF_6^-  PF_6^-  PF_6^-  CF_3SO_3^-  CF_3SO_3^- 

【0124】

【化58】


【0123】

【化57】





【0125】



【化59】




(PAG3-25)




(PAG3-26)




(PAG3-27)




(PAG3-28)




(PAG3-29)




(PAG3-30)




(PAG3-31)




(PAG3-32)



(PAG3-33)








(PAG3-34)



(PAG3-35)














【0126】

【化60】














【0127】

【化61】




【0129】
【化63】

【0128】
【化62】


PF₆⁻BF₄⁻PF₆⁻AsF₆⁻C₈F₁₇SO₃⁻

【0130】
【化64】


【0131】
【化65】




(PAG4-25)




(PAG4-26)




(PAG4-27)





(PAG4-28)



(PAG4-29)




(PAG4-30)




(PAG4-31)

【0132】


【化66】



(PAG4-32)




(PAG4-33)




(PAG4-34)

【0133】


【化67】




(PAG4-35)




(PAG4-36)




(PAG4-37)




(PAG4-38)




(PAG4-39)



(PAG4-40)




(PAG4-41)




(PAG4-42)

【0134】


【化68】




(PAG4-43)




(PAG4-44)



(PAG4-45)



(PAG4-46)




(PAG4-47)

【0135】一般式 (PAG3)、(PAG4) で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば J.W.Knapczyk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145 (1969)、A.L.Maycock et al, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970)、E.Goethals et al, Bul l. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964)、H.M.Leicester J. A me. Chem. Soc., 51, 3587 (1929)、J.V.Crivello et al, J. Po lym. Chem. Ed., 18, 2677 (1980)、米国特許第2,807,648 号 および同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の 方法により合成することができる。


【0136】(3) 下記一般式 (PAG5) で表される ジスルホン誘導体または一般式 (PAG6) で表される イミノスルホネート誘導体。

【0137】

【化69】



(PAG5)

















(PAG6)

【0138】式中、 Ar^3 、 Ar^4 は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。 R^{206} は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0139】

【化70】















【0140】

【化71】

【0141】

【化72】






【0142】

【化73】

【0143】

【化74】



【0144】本発明において、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物（b）が、オニウム塩、ジスルホン、4位DNQスルホン酸エステル、トリアジン化合物であることが好ましい。また、これらの化合物は2種以上を混合させてもよく、その場合、オニウム塩同

士の類似構造同士を混合させても、オニウム塩とジスルホンなど異なる骨格の化合物を混合させてもよい。

【0145】これらの活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物（b）の添加量は、本発明のポジ型フォトレジスト組成物の全重量（塗布溶媒を除く）を基準として通常0.001～40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01～20重量%、更に好ましくは0.1～5重量%の範囲で使用される。活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が40重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス（特にベーク）マージンが狭くなり好ましくない。



【0146】本発明の組成物に有機塩基性化合物を用いることができる。これにより、保存時の安定性向上及びPEDによる線巾変化が少なくなるため好ましい。本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。好ましい化学的環境として、下記式（A）～（E）構造を挙げることができる。

【0147】

【化75】



ここで、 R^{250} 、 R^{251} および R^{252} は、同一または異なり、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のアミノアルキル基、炭素数1～6のヒドロキシアルキル基または炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{251} と R^{252} は互いに結合して環を形成してもよい。



（式中、 R^{253} 、 R^{254} 、 R^{255} および R^{256} は、同一または異なり、炭素数1～6のアルキル基を示す）


【0148】更に好ましい化合物は、窒素含有環状化合物あるいは一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2

個以上有する含窒素塩基性化合物である。窒素含有環状化合物としては、多環構造であることがより好ましい。


窒素含有多環環状化合物の好ましい具体例としては、下記一般式 (F) で表される化合物が挙げられる。

【0149】

【化76】



【0150】式 (F) 中、Y、Zは、各々独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよく、置換してもよい直鎖、分



【0152】上記の中でも、1, 8-ジアザビシクロ〔5. 4. 0〕ウンデカ-7-エン、1, 5-ジアザビシクロ〔4. 3. 0〕ノナ-5-エンが特に好ましい。


【0153】一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のビペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0154】特に好ましい化合物として、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ

岐、環状アルキレン基を表す。ここで、ヘテロ原子としては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。アルキレン基としては、炭素数2〜10個が好ましく、より好ましくは2〜5個のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数1〜6個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。更に、一般式 (F) で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

【0151】

【化77】



6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2, 4-ジアミノピリミジン、4, 6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、トリメチルイミダゾール、トリフェニルイミダゾール、メチルジフェニルイミダゾールなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。

【0155】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物(溶媒を除く)100重量部に対し、通常、0.001〜10重量部、好ましくは0.01〜5重量部である。0.001重量部未満では上記効果が得られない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0156】本発明の化学増幅型ポジレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物などを含有させることができる。

【0157】好適な界面活性剤は、具体的にはポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、

ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリスステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリスステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF303、EF352（新秋田化成（株）製）、メガファックF171、F173（大日本インキ（株）製）、フロラードFC430、FC431（住友スリーエム（株）製）、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106（旭硝子（株）製）等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341（信越化学工業（株）製）やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系（共）重合ポリフローN \circ . 75、N \circ . 95（共栄社油脂化学工業（株）製）などを挙げることができる。

【0158】これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。好ましい添加量は、組成物（溶媒を除く）100重量部に対して、0.0005～0.01重量部である。好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505（以上オリエント化学工業株式会社製）、クリスタルバイオレット（CI42555）、メチルバイオレット（CI42535）、ローダミンB（CI45170B）、マラカイトグリーン（CI42000）、メチレンブルー（CI52015）等を挙げることができる。

【0159】さらに、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する光酸発生剤が吸収を持たない遠紫外より長波長領域に増感させることで、本発明の化学増幅型ボジレジストをiまたはg線に感度を持たせることができる。好適な分光増感剤としては、具体的にはベンゾフェノン、p、p'-テトラメチルジアミノベンゾフェノン、p、p'-テトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、2-クロロチオキサントン、アントロン、9-エト

キシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビン-T、9、10-ジフェニルアントラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フェナントレン、2-ニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテン、ベンゾキノ、2-クロロ-4-ニトロアニリン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、ピクラミド、アントラキノ、2-エチルアントラキノ、2-tert-ブチルアントラキノ1、2-ベンズアンスラキノ、3-メチル-1、3-ジアザ-1、9-ベンズアンスロン、ジベンザルアセトン、1、2-ナフトキノ、3、3'-カルボニル-ビス（5、7-ジメトキシカルボニルクマリン）及びコロネン等であるがこれらに限定されるものではない。

【0160】現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシン、フロログルシド、2、3、4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2、3、4、4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、 α 、 α' 、 α'' -トリス（4-ヒドロキシフェニル）-1、3、5-トリイソプロピルベンゼン、トリス（4-ヒドロキシフェニル）メタン、トリス（4-ヒドロキシフェニル）エタン、1、1'-ビス（4-ヒドロキシフェニル）シクロヘキサンがある。

【0161】本発明の化学増幅型ボジレジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布するものであり、使用することのできる溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 γ -ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ビルビン酸メチル、ビルビン酸エチル、ビルビン酸プロピル、N、N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。

【0162】上記化学増幅型ボジレジスト組成物は精密集積回路素子の製造に使用されるような基板（例：シリコン/二酸化シリコン被覆）上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

【0163】本発明の化学増幅型ボジレジスト組成物の

現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、*n*-プロピルアミン等の第1アミン類、ジエチルアミン、ジ-*n*-ブチルアミン等の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、ホルムアミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、トリメチル(2-ヒドロキシエチル)アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロキシド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン等のアルカリ類の水溶液等がある。

【0164】







【実施例】以下、本発明によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

〔合成例I-1 ビニルエーテルの合成〕*p*-シクロヘキシルフェノール83.1g(0.5モル)を300mlのトルエンに溶解し、次いで2-クロロエチルビニルエーテル150gを加え、さらに水酸化ナトリウム25g、テトラブチルアンモニウムブロミド5g、トリエチルアミン60gを加えて、120℃にて5時間加熱撹拌した。反応液を水洗し、減圧留去にて過剰のクロロレチルビニルエーテルとトルエンを除去した。得られたオイル分から、減圧蒸留により、目的物である*p*-シクロヘキシルフェノキシエチルビニルエーテル(X-1)を得た。

〔合成例I-2、3、4、5、6、7、8、9、10、11〕合成例I-1と同様にして、以下に示すビニルエーテルX-2、X-3、X-4、X-5、X-6、X-7、X-8、X-9、X-10、X-11をそれぞれ得た。


【0165】

【化78】




【0166】


【化79】




X-7




X-8



X-9



X-10



X-11

【0167】〔合成例II-1〕p-アセトキシスチレン 32.4 g (0.2モル)を酢酸ブチル120 mlに溶解し、窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033 gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200 mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、メタノール150 mlに溶解した。これに水酸化ナトリウム7.7 g (0.19モル)／水50 mlの水溶液を添加し、3時間加熱還流することにより加水分解させた。その後、水200 mlを加えて希釈し、塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を汙別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200 mlに溶解し、5 Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)アルカリ可溶性樹脂R-1を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は15000であった。

【0168】〔合成例II-2〕常法に基づいて脱水、蒸留精製したp-tert-ブトキシスチレンモノマー35.25 g (0.2モル)およびスチレンモノマー5.21 g (0.05モル)をテトラヒドロフラン100 mlに溶解した。窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033 gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200 mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、テトラヒドロフラン150 mlに溶解した。これに4 N塩酸を添加し、6時間加熱還流

ることにより加水分解させた後、5 Lの超純水に再沈し、この樹脂を汉別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200 mlに溶解し、5 Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/スチレン)共重合体アルカリ可溶性樹脂R-2を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は12000であった。

【0169】〔合成例II-3〕p-アセトキシスチレン 32.4 g (0.2モル)およびメタクリル酸メチル 7.01 g (0.07モル)を酢酸ブチル120 mlに溶解し、窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033 gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200 mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、メタノール200 mlに溶解した。これに水酸化ナトリウム7.7 g (0.19モル)／水50 mlの水溶液を添加し、1時間加熱還流することにより加水分解させた。その後、水200 mlを加えて希釈し、塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を汉別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200 mlに溶解し、5 Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/メタクリル酸メチル)共重合体アルカリ可溶性樹脂R-3を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は10000であった。

【0170】〔合成例II-4〕日本曹達株式会社製、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)(VP8000)をアルカリ可溶性樹脂R-4とした。重量平均分子量は9800であった。

【0171】〔合成例II-5〕p-ビニルフェノール8.41 g、t-ブチルアクリレート38.5 gをジオキサン150 gに溶解し、1時間窒素気流を導入した。2, 2'-アゾビスイソ酪酸ジメチル6.91 gを添加し、窒素気流下混合液を75℃に加熱し12時間重合を行った。重合終了後、反応液を室温まで冷却し、アセトン150 gを添加して希釈後大量のヘキサン中に滴下し、固体のポリマーを得た。アセトン希釈と、ヘキサンへの投入を3回繰り返し、残存モノマーを除去した。得られたポリマーを、60℃で減圧乾燥し、ポリマーR-5を得た。NMRによる分析の結果、p-ビニルフェノール:t-ブチルアクリレートの組成比率は68:32であった。重量平均分子量は12,000、分散度(Mw/Mn)は2.6であった。

【0172】〔溶解阻止剤化合物の合成例〕α, α', α''-トリス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン20 gをTHFに400 mlに溶解した。この容器に窒素雰囲気下でビニルエーテ

ル(X-10)30g、触媒量のp-トルエンスルホン酸を加え、室温にて3時間攪拌した。酢酸エチルにて抽出、水洗を行い、得られた生成物を精製、乾燥させ、化合物例(31)(Rは全てフェノキシアセタール基)を得た(C-0)。下記表1に示すアセタール化合物はす

べて本方法にしたがって合成され、各置換基の化合物を得た。

【0173】

【表1】

低分子溶解阻止化合物	使用したビニルエーテル	骨格化合物
C-1	X-10	(60)
C-2	X-1	(60)
C-3	X-3	(60)
C-4	X-10	(18)
C-5	X-1	(18)
C-6	X-3	(18)

【0174】

〔合成例III-1〕

合成例II-4で得られたアルカリ可溶性樹脂R-4 20g

テトラヒドロフラン 80ml

合成例I-1で得られたビニルエーテルX-1 6.50g

をフラスコ中で混合し、

p-トルエンスルホン酸 10mg

を添加して、室温下18時間攪拌した。反応液を、超純水5L中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。得られた樹脂を真空乾燥器中で70℃下、12時間乾燥し、本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂B-1を得た。

示したアルカリ可溶性樹脂とビニルエーテルを用い、合成例III-1と同様にして本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂B-2～B-10を得た。

【0176】

【表2】

【0175】〔合成例III-2～III-10〕下記表2に

樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー
B-1	X-1	R-4
B-2	X-2	R-4
B-3	X-3	R-4
B-4	X-4	R-4
B-5	X-5	R-4
B-6	X-6	R-4
B-7	X-7	R-4
B-8	X-8	R-4
B-9	X-9	R-4
B-10	X-10	R-4

【0177】〔合成例IV-1～IV-4〕下記表3に示したアルカリ可溶性樹脂と、下記式で示されるエチルビニルエーテル(Y-1)、イソブチルビニルエーテル(Y

-2)を用い、樹脂G-1、G-2を得た。

【0178】

【表3】

樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー
G-1	Y-1	R-1
G-2	Y-2	R-1

【0179】(実施例1～16、比較例1～2)

〔感光性組成物の調製と評価〕下記表4に示す各素材をPGMEA(プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート)8gに溶解し、0.2μmのフィルターで濾過してレジスト溶液を作成した。このレジスト溶液

を、スピンコーターを利用して、シリコンウエハー上に塗布し、130℃、60秒間真空吸着型のホットプレートで乾燥して、膜厚0.8μmのレジスト膜を得た。

【0180】







【表4】

	樹 脂	樹脂の量 (g)	光酸発生剤	光酸発生 剤の量(g)	有機塩基	有機塩基 の量(g)	溶解阻止 化合物	その量 (g)
実施例 1	R-4	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-1	0.4
実施例 2	R-4	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-2	0.4
実施例 3	R-4	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-3	0.4
実施例 4	R-4	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-4	0.4
実施例 5	R-4	1.5	D-1	0.05	E-3	0.001	C-5	0.4
実施例 6	R-4	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-6	0.4
実施例 7	G-1	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-2	0.4
実施例 8	G-1	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-5	0.4
実施例 9	G-2	1.5	D-1	0.05	E-3	0.001	C-1	0.4
実施例 10	G-2	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-3	0.4
実施例 11	B-1	1.5	D-3	0.05	E-1	0.001	C-2	0.4
実施例 12	B-10	1.5	D-3	0.05	E-2	0.001	C-0	0.4
実施例 13	R-2	1.5	D-1	0.05	E-2	0.001	C-3	0.4
実施例 14	R-3	1.5	D-3	0.05	E-1	0.001	C-2	0.4
実施例 15	R-5	1.5	D-1	0.05	E-3	0.001	C-1	0.4
実施例 16	R-5	1.5	D-2	0.05	E-2	0.001	C-2	0.4
比較例 1	B-10	2.0	D-1	0.05	E-2	0.001	—	—
比較例 2	G-1	2.0	D-2	0.05	E-1	0.001	—	—

【0181】また、実施例に用いた各光酸発生剤および有機塩基化合物を以下に示す。

【0182】

【化80】



【0183】このレジスト膜に、248nmKrFエキシマレーザーステッパ（NA=0.45）を用いて露光を行った。露光後100℃ホットプレートで60秒間加熱を行い、直ちに0.26Nテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）水溶液で60秒間浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このようにして得られたシリコンウェハ上のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストの性能を評価した。その結果を表5に示す。感度は、0.30μmのラインアンドスペースのマスクパターンを再現する露光量で示した。解像力は、0.30μmのラインアンドスペースのマスクパターンを再現する露光量における限界解像力を表す。耐熱性は、パターンを形成させて熱をかけ、そのパターンが熱により溶融をはじめる直前の温度で示した。

【0184】

【表5】

	感度 (mj/cm ²)	解像力 (μm)	耐熱性 (℃)
実施例 1	22	0.24	130
実施例 2	23	0.25	140
実施例 3	21	0.26	135
実施例 4	22	0.25	135
実施例 5	23	0.25	140
実施例 6	20	0.26	135
実施例 7	19	0.24	135
実施例 8	21	0.25	140
実施例 9	22	0.25	140
実施例 10	20	0.25	140
実施例 11	20	0.26	135
実施例 12	22	0.25	140
実施例 13	21	0.25	145
実施例 14	22	0.25	140
実施例 15	24	0.26	140
実施例 16	23	0.25	145
比較例 1	28	0.28	105
比較例 2	30	0.29	110

【0185】表5の結果から明らかなように、本発明に係る各実施例のポジ型フォトレジスト組成物は、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のフォトレジスト組成物は、特に耐熱性について不満足なものであった。

【0186】

【発明の効果】本発明によれば、パターンプロファイルの形状が優れ、特に耐熱性に優れ、高感度で高解像力を有し、且つ定在波の発生のない、優れた化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物が提供される。